

## DRY-BLOCK 3EN1

**Sella, Impermeabiliza y Pinta.**



**¡La Verdadera Protección!**

**DRY-BLOCK  
3EN1**

- Sella Grietas
- Impermeabiliza Filtraciones
- Pinta tu Hogar

**ANTIHONGOS**

**BAJO VOC**  
Apto para Certificación LEED

### DESCRIPCIÓN

Protecto Dry-Block 3en1 es un recubrimiento que genera triple protección gracias a su desarrollo tecnológico que le permite sellar, impermeabilizar y pintar. Es una Pintura del tipo elastomérica base agua que protege las paredes de la alcalinidad, microfisuras. Provee una excelente protección en fachadas y paredes verticales. Protege contra el agua, el viento, hongos, lluvia ácida y otros.

### USOS

Ideal para ser utilizada en sustratos tanto nuevos como viejos a restaurar, paredes con microfisuras, superficies verticales que requieran una alta protección contra el agua.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Tres ventajas en un solo producto: Sella, Impermeabiliza y Pinta.
- Rellena microfisuras y elimina filtraciones.
- Protección contra hongos.
- Formulado especialmente para evitar la penetración de agua y humedad.
- Resistencia a la alcalinidad.
- Bajo VOC.
- Libre de plomo y mercurio.
- Disponible en miles de colores.

## PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso por Galón	4.8 – 5.1	kg/gal
Rendimiento	25 – 30	m <sup>2</sup> /gal
Sólidos por peso	50 – 54	%
Sólidos por volumen	36 – 40	%
Contenido de VOC	10 – 30	g/L
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola	-
Limpieza de Equipo	Agua	-
Color	Según cartilla	-
Brillo	Mate	-
Tipo Genérico	Resina Acrílica Elastomérica	-
Secado a 25°C	Tacto	1 – 2 h
	Repinte	4 – 6 h
Dilución	Si requiere utilice agua	1/8 gal agua por gal pintura

## RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	25 – 30 m <sup>2</sup> /gal
Rodillo	25 – 30 m <sup>2</sup> /gal
Pistola	20 – 25 m <sup>2</sup> /gal

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Elimine el hongo con una solución de una cucharada de detergente en polvo y 1 litro de cloro comercial en 3 litros de agua. Enjuague luego con agua limpia y deje secar. Resane las grietas:

- Grietas mayores a 1/16" (1.6mm) y menores a 1/4" (6.4mm) resanar con Masilla Exterior 6235.
- Grietas mayores a 1/4" (6.4mm) deben ser tratadas con cemento Portland.

## **Preparación del producto y Aplicación**

Protecto Dry-Block 3en1 se puede aplicar directo del envase, en concreto se diluye el 10% para la primer capa utilizada como base, después aplique dos manos para acabado. Agite muy bien antes de usar. Nunca adicione otras pinturas o solventes. Lave las herramientas con agua limpia y tibia, inmediatamente después de utilizarse.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Aplique en ambientes ventilados. Lávese las manos con agua y jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto directo con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-57639-6, Q-63392-6

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.pintucocentroamerica.com](http://www.pintucocentroamerica.com)

## **NOTAS LEGALES:**

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.